T05 Orde-Látex

(Puente de Unión)

NATURALEZA

Emulsión líquida formulada en base a una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido lechoso	
Densidad:	0,95-1,05 grs/cm^3	
Rendimiento teórico:	Lechadas:	300 grs/m^2/mm
	Mortero:	850 grs/ m^2/cm
	Puente unión:	6-9 m^2/kg (dependiendo de la propiedad del soporte)
Sólidos en Peso:	45 % aprox.	
Diluyente:	Agua	

CARACTERÍSTICAS

- Orde-Latex ejerce un efecto plastificante en mezclas de mortero con contenido en cemento. Por esta razón se puede reducir el agua de amasado, mejorando así la resistencia mecánica y química.
- La utilización de este producto en el mortero aumenta la elasticidad, adquiriendo una consistencia que facilita su aplicación, incrementando su impermeabilidad, durabilidad y resistencia a la fisuración.
- Como puente de unión entre hormigón y mortero sus especiales características permiten mantener la capacidad adhesiva hasta 36 horas, desde el momento de su aplicación.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

- El producto seca formando una película elástica, pegajosa y resistente a la alcalinidad.

- La temperatura mínima de formación de película es 0ºC.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado en la fabricación de morteros autoadherentes, para reparaciones de hormigón, pavimentos y revoques, así como en recrecidos con morteros de poco espesor.

También se utiliza como Imprimación adherente o capa barrera, ya sea en dilución con agua o en lechada, para la colocación de todo tipo de pavimentos o en la aplicación de morteros de reparación.

Como puente de unión entre tabique y pilar, hormigón nuevo y viejo...

MODO DE EMPLEO

- El soporte deberá estar limpio y exento de material suelto o mal adherido.

- Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola.

- Los soportes cementosos porosos se mejorarán con agua, hasta saturar la base de aplicación, evitando la formación de charcos.

- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.

- No aplicar por debajo de 5℃.

- Se recomienda una vez aplicado el producto como puente de unión dejar transcurrir al menos 1 hora antes de aplicar el mortero.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

- Lechada de adherencia: Diluir el producto con agua en proporción 1:1 y añadir la mezcla al cemento hasta conseguir la consistencia de lechada.

- Mortero de reparación: Proporción Cemento/Arena: 1:2

Proporción Orde-Latex/Agua: 1:2

Mezclar hasta conseguir la consistencia deseada.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en garrafas de 5 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.